FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL EVOLUTION PREMIUM SYNTHETIC DX1

Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Desenvolvido para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) e proteção contra desgaste do motor e da corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível. Recomendado também para veículos híbridos.

Benefícios:

- ✓ Alto poder de limpeza.
- ✓ Menor tendência à formação de depósitos.
- ✓ Ajuda a prolongar a vida útil do motor.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor e excelente estabilidade à oxidação.
- ✓ Excelente lubrificação em baixas temperaturas.
- ✓ Protege o motor em altas temperaturas.
- ✓ Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.

REGISTRO ANP: 22990

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:			
	0W20	**5W20**	**5W30**
API SP	✓	✓	✓
ILSAC GF-6A	✓	✓	✓
DEXOS 1 GEN 3	✓	✓	✓

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL EVOLUTION PREMIUM SYNTHETIC DX1

Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

Lubrioil LUBRIFICANTES

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	EVOLUTION PREMIUM SYNTHETIC DX1		
SAE	**-**	**-**	**0W20**	**5W20**	**5W30**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,80	7,76	11,02
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	41,32	40,57	63,54
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	162	156	167
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	4688 a -35 °C	2556 a -30 °C	4055 a -30 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230	230	231
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-48	-45	-45
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,22	7,22	7,22
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A	1A	1A

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

ULTRAX LUBRIFICANTES